

Technický datový list fólie I-MAX 30**Homologační značka fólie****INFRAMAX 30****Jméno fólie****I-MAX 30****Výrobní proces****HYPER KERAMICKÁ**

Počet vrstev	3
Tloušťka v mikronech	50
Celkové zadržení tepelné energie % - Propustnost	9
Celkové zadržení tepelné energie % - Pohlčení	82
Celkové zadržení tepelné energie % - Odražení	9
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	6
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	6
Viditelné světlo % - Prostup	32
Snížení SIRR tepla %	96
Celkové snížení solárního tepla %	93
Snížení oslnění %	65
Záruční doba	Doživotní

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření: LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)

**SOLAR SCREEN®****EUROPEAN SALES CENTER****18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ**