

Technický datový list fólie I-MAX 50**Homologační značka fólie****INFRAMAX 50****Jméno fólie****I-MAX 50****Výrobní proces****HYPER KERAMICKÁ**

Počet vrstev	3
Tloušťka v mikronech	50
Celkové zadržení tepelné energie % - Propustnost	10
Celkové zadržení tepelné energie % - Pohlčení	81
Celkové zadržení tepelné energie % - Odražení	9
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	8
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	6
Viditelné světlo % - Prostup	51
Snížení SIRR tepla %	96
Celkové snížení solárního tepla %	93
Snížení oslnění %	47
Záruční doba	Doživotní

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření: LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)

**SOLAR SCREEN®****EUROPEAN SALES CENTER****18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ**