

Technický datový list fólie KERAM-X 85

Homologační značka fólie KERAM-X

Jméno fólie KERAM-X 85

Výrobní proces KERAMICKÁ

Počet vrstev	3
Tloušťka v mikronech	50
Celkové zadržetí tepelné energie % - Propustnost	47
Celkové zadržetí tepelné energie % - Pohlčení	46
Celkové zadržetí tepelné energie % - Odražení	7
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	8
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	5
Viditelné světlo % - Prostup	82
Snížení SIRR tepla %	57
Celkové snížení solárního tepla %	44
Snížení oslnění %	12
Záruční doba	Doživotní

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření : LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)



SOLAR SCREEN®

EUROPEAN SALES CENTER

18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ