



PREMIUM 55

Autofólia PREMIUM 55 svojím dobre zvoleným metalizovaným dizajnom zabezpečuje diskretnosť, chráni súkromie pred zvedavými očami a je technicky efektívna pri odrážaní slnečného tepla.



Záruka KEETECFOL
15 ROKOV



Stupeň ohňovzdornosti
M1



Skladovať pri teplote od -5 °C do +40 °C
3 ROKY



Súlad so smernicou ONL a REACH
DODRŽANÉ

DOSTUPNÉ ŠÍRKY



51 cm



76 cm



152 cm


TECHNICKÝ LIST

Údaje sú vypočítané podľa fólie aplikovanej na číre sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnosť ultrafialového žiarenia	1 %
Priepustnosť viditeľného svetla	50 %
Odrážanie vonkajšieho viditeľného svetla	12 %
Odrážanie vnútorného viditeľného svetla	12 %
Celkový odraz slnečnej energie	44 %
Celkový odraz slnečnej energie 2	39 %
Solárny ukazovateľ:	
Odrážanie slnečnej energie	12 %
Absorpcia slnečnej energie	44 %
Priepustnosť slnečnej energie	44 %
Zníženie oslňovania slnečným žiarením	50 %
g-hodnota	-
u- hodnota	-
Tieniaci koeficient	
Typ inštalácie: Interná aplikácia	
Dĺžka rolky	30,5 m
Zloženie PET / PVC	PET
Hrúbka	55 µ
Farba	čierna

KONŠTRUKCIA

1. "Tvrdá" vrstva odolná proti poškrabaniu, pre dlhú životnosť a ľahkú údržbu pri umývaní okien
2. Farebný polyester bez optického skreslenia s kovovými časticami proti infračervenému žiareniu
3. Spojovacie lepidlo
4. Farebný polyester bez optického skreslenia
5. Lepidlo PS, polymerizácia skla do 15 dní
6. Ochranná odlepovacia fólia, po inštalácii vyhodiť



POKYNY NA ÚDRŽBU

Mydlovou vodou (ref. slnečná fólia 0808 alebo 0805), nečistite aspoň jeden mesiac a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek alebo lepidla.

RADY PRE INŠTALÁCIU

Platí pre vertikálne zasklené povrchy a plochy nepresahujúce 2,5 m²

Tabuľa z číreho skla	✓
Tabuľa z tónovaného skla	✗
Tabuľa z reflexného tónovaného skla	✓
Tabuľa z číreho dvojitého skla	!
Tabuľa z tónovaného dvojitého skla	✗
Tabuľa z reflex. tónovaného dvojitého skla	✓
Plynom plnená dvojité tabuľa - nízke E	✗
STADIP EXT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗
STADIP INT. tabuľa z číreho dvojitého skla	✗

✓ ÁNO ! POZOR ✗ NIE

K týmto všeobecným odporúčaniam má byť doplnená nezáväzná podrobná správa z termoanalýzy.