



PREMIUM 98

Díky svému dobře provedenému metalizovanému designu, automobilová fólie Premium 98 kombinuje ochranu před zvědavými pohledy s technickou účinností při odražení tepla vznikajícího v důsledku slunečního svitu.



Záruka
15 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	3 %
Odraz venkovního viditelného světla	11 %
Odraz vnitřního viditelného světla	7 %
Celková odražená sluneční energie	69 %
Celková odražená sluneční energie 2*	60 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	11 %
Absorpce sluneční energie	73 %
Přenos sluneční energie	16 %
Snížení oslnění sluncem	97 %
Hodnota g	NC
Hodnota u	NC
Stínící součinitel	
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	65 μ
Barva zvenku : BLACK	

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✗
Čirá dvojitá okenní tabule	✗
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✗
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přilnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 0805 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.



PREMIUM 95

Díky svému dobře provedenému metalizovanému designu, automobilová fólie Premium 95 kombinuje ochranu před zvědavými pohledy s technickou účinností při odražení tepla vznikajícího v důsledku slunečního svitu.



Záruka
15 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	5 %
Odraz venkovního viditelného světla	7 %
Odraz vnitřního viditelného světla	7 %
Celková odražená sluneční energie	59 %
Celková odražená sluneční energie 2*	57 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	11 %
Absorpce sluneční energie	72 %
Přenos sluneční energie	17 %
Snížení oslnění sluncem	94 %
Hodnota g	0.36
Hodnota u	NC
Stínící součinitel	
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	60 μ
Barva zvenku : BLACK	

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✗
Čirá dvojitá okenní tabule	✗
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✗
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přilnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 0805 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.



PREMIUM 85

Díky svému dobře provedenému metalizovanému designu, automobilová fólie Premium 85 kombinuje ochranu před zvědavými pohledy s technickou účinností při odražení tepla vznikajícího v důsledku slunečního svitu.



Záruka
15 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	16 %
Odraz venkovního viditelného světla	7 %
Odraz vnitřního viditelného světla	7 %
Celková odražená sluneční energie	57 %
Celková odražená sluneční energie 2*	50 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	11 %
Absorpce sluneční energie	61 %
Přenos sluneční energie	28 %
Snížení oslnění sluncem	85 %
Hodnota g	0.44
Hodnota u	NC
Stínící součinitel	
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	55 μ
Barva zvenku : BLACK	

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✗
Čirá dvojitá okenní tabule	✗
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✗
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přilnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 0805 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.



PREMIUM 75

Díky svému dobře provedenému metalizovanému designu, automobilová fólie Premium 75 kombinuje ochranu před zvědavými pohledy s technickou účinností při odražení tepla vznikajícího v důsledku slunečního svitu.



Záruka
15 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	25 %
Odraz venkovního viditelného světla	7 %
Odraz vnitřního viditelného světla	7 %
Celková odražená sluneční energie	54 %
Celková odražená sluneční energie 2*	48 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	11 %
Absorpce sluneční energie	59 %
Přenos sluneční energie	30 %
Snížení oslnění sluncem	75 %
Hodnota g	0.45
Hodnota u	NC
Stínící součinitel	
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	55 μ
Barva zvenku : BLACK	

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	!
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✗
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přilnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 0805 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.



PREMIUM 65

Díky svému dobře provedenému metalizovanému designu, automobilová fólie Premium 65 kombinuje ochranu před zvědavými pohledy s technickou účinností při odražení tepla vznikajícího v důsledku slunečního svitu.



Záruka
15 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	36 %
Odraz venkovního viditelného světla	9 %
Odraz vnitřního viditelného světla	7 %
Celková odražená sluneční energie	47 %
Celková odražená sluneční energie 2*	42 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	51 %
Přenos sluneční energie	39 %
Snížení oslnění sluncem	65 %
Hodnota g	0.52
Hodnota u	NC
Stínící součinitel	
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	55 μ
Barva zvenku : BLACK	

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	!
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✗
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přilnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 0805 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.



PREMIUM 55

Díky svému dobře provedenému metalizovanému designu, automobilová fólie Premium 55 kombinuje ochranu před zvědavými pohledy s technickou účinností při odražení tepla vznikajícího v důsledku slunečního svitu.



Záruka
15 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	54 %
Odraz venkovního viditelného světla	6 %
Odraz vnitřního viditelného světla	6 %
Celková odražená sluneční energie	39 %
Celková odražená sluneční energie 2*	36 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	9 %
Absorpce sluneční energie	42 %
Přenos sluneční energie	49 %
Snížení oslnění sluncem	50 %
Hodnota g	NC
Hodnota u	NC
Stínící součinitel	
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	55 μ
Barva zvenku : BLACK	

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	!
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	!
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✗
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	!
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	!
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení
3. Přílnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 0805 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.