

Technický datový list fólie NCH 05 HP**Homologační značka fólie****HP NANO-CHARCOAL 05****Jméno fólie****NCH 05 HP****Výrobní proces****HP NANO-CHARCOAL**

Počet vrstev	2
Tloušťka v mikronech	37.5
Celkové zadržení tepelné energie % - Propustnost	20
Celkové zadržení tepelné energie % - Pohlcení	68
Celkové zadržení tepelné energie % - Odražení	12
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	5
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	5
Viditelné světlo % - Prostup	5
Snížení SIRR tepla %	71
Celkové snížení solárního tepla %	64
Snížení oslnění %	94
Záruční doba	Doživotní

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření : LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)

**SOLAR SCREEN®****EUROPEAN SALES CENTER****18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ**