

Technický datový list fólie NCH 05**Homologační značka fólie****NANO-CHARCOAL 05****Jméno fólie****NCH 05****Výrobní proces****NANO-CHARCOAL**

Počet vrstev	2
Tloušťka v mikronech	37.5
Celkové zadržení tepelné energie % - Propustnost	41
Celkové zadržení tepelné energie % - Pohlčení	54
Celkové zadržení tepelné energie % - Odražení	5
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	3
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	4
Viditelné světlo % - Prostup	4
Snížení SIRR tepla %	60
Celkové snížení solárního tepla %	42
Snížení oslnění %	96
Záruční doba	Doživotní

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření : LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)

**SOLAR SCREEN®****EUROPEAN SALES CENTER****18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ**