

**Technický datový list fólie NCH 10 HP****Homologační značka fólie****HP NANO-CHARCOAL 10****Jméno fólie****NCH 10 HP****Výrobní proces****HP NANO-CHARCOAL**

Počet vrstev	<b>2</b>
Tloušťka v mikronech	<b>37.5</b>
Celkové zadržení tepelné energie % - Propustnost	<b>29</b>
Celkové zadržení tepelné energie % - Pohlcení	<b>63</b>
Celkové zadržení tepelné energie % - Odražení	<b>8</b>
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	<b>4</b>
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	<b>8</b>
Viditelné světlo % - Prostup	<b>10</b>
Snížení SIRR tepla %	<b>66</b>
Celkové snížení solárního tepla %	<b>58</b>
Snížení oslnění %	<b>89</b>
Záruční doba	<b>Doživotní</b>

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření : LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)

**SOLAR SCREEN®****EUROPEAN SALES CENTER****18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ**