

Technický datový list fólie NCH 20

Homologační značka fólie

NANO-CHARCOAL 20

Jméno fólie

NCH 20

Výrobní proces

NANO-CHARCOAL

Počet vrstev	2
Tloušťka v mikronech	37.5
Celkové zadržení tepelné energie % - Propustnost	48
Celkové zadržení tepelné energie % - Pohlčení	47
Celkové zadržení tepelné energie % - Odražení	5
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	3
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	4
Viditelné světlo % - Prostup	19
Snížení SIRR tepla %	53
Celkové snížení solárního tepla %	39
Snížení oslnění %	79
Záruční doba	Doživotní

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření : LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)



SOLAR SCREEN®

EUROPEAN SALES CENTER

18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ