

Technický datový list fólie NCH 30 HP**Homologační značka fólie****HP NANO-CHARCOAL 30****Jméno fólie****NCH 30 HP****Výrobní proces****HP NANO-CHARCOAL**

Počet vrstev	2
Tloušťka v mikronech	37.5
Celkové zadržetí tepelné energie % - Propustnost	43
Celkové zadržetí tepelné energie % - Pohlcení	51
Celkové zadržetí tepelné energie % - Odražení	6
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	4
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	5
Viditelné světlo % - Prostup	28
Snížení SIRR tepla %	51
Celkové snížení solárního tepla %	49
Snížení oslnění %	70
Záruční doba	Doživotní

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření : LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)

**SOLAR SCREEN®****EUROPEAN SALES CENTER****18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ**