

Technický datový list fólie NCH 30**Homologační značka fólie****NANO-CHARCOAL 30****Jméno fólie****NCH 30****Výrobní proces****NANO-CHARCOAL**

Počet vrstev	2
Tloušťka v mikronech	37.5
Celkové zadržení tepelné energie % - Propustnost	54
Celkové zadržení tepelné energie % - Pohlčení	40
Celkové zadržení tepelné energie % - Odražení	6
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	4
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	4
Viditelné světlo % - Prostup	30
Snížení SIRR tepla %	49
Celkové snížení solárního tepla %	36
Snížení oslnění %	67
Záruční doba	Doživotní

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření : LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)

**SOLAR SCREEN®**

EUROPEAN SALES CENTER

18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ