

## Technický datový list fólie NCH 50

**Homologační značka fólie**

**NANO-CHARCOAL 50**

**Jméno fólie**

**NCH 50**

**Výrobní proces**

**NANO-CHARCOAL**

Počet vrstev	<b>2</b>
Tloušťka v mikronech	<b>37.5</b>
Celkové zadržení tepelné energie % - Propustnost	<b>60</b>
Celkové zadržení tepelné energie % - Pohlčení	<b>35</b>
Celkové zadržení tepelné energie % - Odražení	<b>5</b>
Viditelné světlo % - Odraz venkovní	<b>4</b>
Viditelné světlo % - Odraz vnitřní	<b>4</b>
Viditelné světlo % - Prostup	<b>48</b>
Snížení SIRR tepla %	<b>43</b>
Celkové snížení solárního tepla %	<b>31</b>
Snížení oslnění %	<b>47</b>
Záruční doba	<b>Doživotní</b>

Všechny hodnoty byly testovány a ověřeny naším technickým oddělením.

Uvedené hodnoty byly naměřené na skle o síle 4 mm.

Měřicí přístroj k měření : LS160 Měřicí přístroj na okenní fólie - UV/VLT/IR (980nm)



SOLAR SCREEN®

EUROPEAN SALES CENTER

18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ