



ELEKTRO

Dekoratívni fólie Elektro používa vzor veľkých kmitajúcich vln a umožňuje prispôbiť si vzhľad vašich okien a sklenených ploch.



Záruka SOLAR SCREEN®
5 ROKY



Trieda požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnicí RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	NC %
Propustnost viditelného světla	NC %
Odraz venkovního viditelného světla	NC %
Odraz vnitřního viditelného světla	NC %
Celková odražená sluneční energie	%
Celková odražená sluneční energie 2*	%
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	NC %
Absorpce sluneční energie	NC %
Přenos sluneční energie	NC %
Snížení oslnění sluncem	NC %
Hodnota g	NC
Hodnota u	NC
Stínící součinitel	NC

Typ instalace : Interiér

Délka role	50 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	40 μ

Barva zvenku : FROSTED

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše**


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

KONSTRUKCE

1. Polyester vysoké optické kvality s tištěným designem
2. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
3. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.